



Universidad Nacional

SAN LUIS GONZAGA



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Esta licencia permite a otras combinar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no comercial, siempre y cuando den crédito y licencia a nuevas creaciones bajo los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>



FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

CONSTANCIA

El que subscribe, deja constancia que se ha realizado el análisis con el software de verificación de similitud al documento cuyo título es:

“PROCESAMIENTO DE CASCARA DE PECANA MAJA PARA LA OBTENCIÓN DE CARBON ACTIVADO” EN LA CIUDAD DE PISCO-ICA”

Presentado por:

BACH. VERGARA CHUQUISPUMA JOSE DE LOS ANGELES

Autor de la Tesis del nivel de **PREGRADO** de la Facultad de **INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA**. El Resultado obtenido es 0% (PORCENTAJE DE SIMILITUD) por lo cual, se otorga el calificativo de: **APROBADO**, según Reglamento de Evaluación de la Originalidad.


Se adjunta al presente el reporte de evaluación con el software de verificación de originalidad.

Observaciones:

El porcentaje de similitud es menor del 20%, establecido como máximo por Reglamento de Evaluación de originalidad.

Ica, 21 de agosto de 2025

Nº de Recibo: 20172846

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

Dr. FERNANDO EDUARDO CANO LEGUA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUÍS GONZAGA”

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química



**“PROCESAMIENTO DE CÁSCARA DE PECANA MAJA PARA LA OBTENCIÓN
DE CARBÓN ACTIVADO” EN LA CIUDAD DE PISCO-ICA”**

LINEA DE INVESTIGACIÓN

CIENCIAS NATURALES, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO

AUTOR

Bach. José de los Ángeles Vergara Chuquispuma

ASESOR

Dr. Raúl Gerardo Ávila Meza

Ica, Perú

2025

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi familia, cuyo apoyo incondicional y amor constante me han dado la fortaleza necesaria para alcanzar mis metas. A mis padres, por su sacrificio y orientación, y a mi hijo, por ser mi fuente de inspiración y motivación diaria.

Agradezco profundamente a mis profesores y compañeros, quienes me han acompañado en este camino de aprendizaje y crecimiento. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible.

Finalmente, dedico este esfuerzo a todas las personas que trabajan en el sector ambiental y de la investigación, que luchan cada día por un futuro más sostenible.

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que, con su apoyo, hicieron posible la realización de esta tesis.

En primer lugar, agradezco a mi familia, por su amor, paciencia y comprensión a lo largo de todo este proceso. Su apoyo constante me ha dado fuerzas para seguir adelante en los momentos de dificultad.

A mis asesores y profesores, por su orientación experta y valiosos consejos, que fueron fundamentales para la realización de este trabajo. Gracias por compartir sus conocimientos y por brindarme siempre el tiempo y la dedicación necesarios para mejorar cada aspecto de mi investigación.

A mis compañeros de estudio, quienes han sido un apoyo invaluable, tanto en lo académico como en lo personal. Gracias por las discusiones enriquecedoras y por su compañerismo.

A la universidad, por brindarme las herramientas necesarias para desarrollar mis capacidades y por todo el conocimiento adquirido durante mi formación.

Finalmente, a todas las personas involucradas en el sector de la investigación y el medio ambiente, quienes, aunque no mencionadas específicamente, contribuyen cada día a mejorar nuestra realidad.

A todos ustedes, gracias de corazón.

ÍNDICE

Portada.....	1
Resumen.....	6
Abstract.....	7
I. Introducción	8
1.1. Antecedentes de Investigación.....	8
1.1.1. Antecedentes Internacionales.....	8
1.1.2. Antecedentes Nacional.....	9
1.1.3. Antecedentes Locales	11
1.2. Marco Teórico	13
1.3. Marco Conceptual	16
1.4. Estrategia Metodológica	21
1.5. Diseño de Investigación.....	25
1.6. Población y Muestra	29
1.7. Instrumentos de Recolección de Datos	31
1.8. Técnicas de Análisis de Datos.....	35
1.9. Consideraciones Éticas	39
1.10. Limitaciones	43
II. Resultados.....	48
III. Discusión	52
IV. Conclusiones	55
V. Recomendaciones	57
VI. Referencias Bibliográficas	60
VII. Anexos	61

Índice de Tablas

Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas del carbón activado obtenido a diferentes temperaturas de pirólisis	48
Tabla 2: Efecto de diferentes agentes activantes sobre las propiedades del carbón activado... ..	49
Tabla 3: Comparación entre el carbón activado comercial y el obtenido de cáscara de pecana	50
La Tabla 4 muestra los resultados de la capacidad de adsorción del carbón activado de cáscara de pecana para contaminantes como el plomo y el mercurio	51

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo principal el procesamiento de cáscara de pecana maja para la obtención de carbón activado, en la ciudad de Pisco, Ica, un proceso que responde a la necesidad de encontrar fuentes de biomasa para producir carbón activado de bajo costo y con aplicaciones en el tratamiento de aguas y aire, entre otros usos industriales. La cáscara de pecana maja, un subproducto agrícola, se presenta como una materia prima potencialmente valiosa debido a su composición rica en carbono y su bajo costo.

El proceso de producción de carbón activado de cáscara de pecana maja se lleva a cabo mediante la pirólisis de la biomasa a diferentes temperaturas, seguido de un tratamiento con agentes activantes como el vapor o ácidos, para mejorar sus propiedades de adsorción. Durante esta investigación se determinaron las condiciones óptimas de procesamiento, evaluando la temperatura, el tiempo de pirólisis, y los métodos de activación, con el fin de obtener un material con alta capacidad de adsorción.

Se realizó un análisis físico-químico del carbón activado obtenido, evaluando características como la superficie específica, la capacidad de adsorción de contaminantes y las propiedades estructurales. Los resultados demostraron que el carbón activado derivado de la cáscara de pecana maja presenta propiedades competitivas con respecto a otras fuentes de biomasa, lo que sugiere su viabilidad como alternativa para la producción industrial de carbón activado.

Esta investigación contribuye a la valorización de residuos agrícolas y a la mejora de procesos industriales, ofreciendo una opción económica y sostenible para la producción de carbón activado, con un impacto positivo en la economía local y en la protección del medio ambiente.

Abstract.

The main objective of this research is to process crushed pecan shells to obtain activated carbon in the city of Pisco, Ica. This process addresses the need to find biomass sources to produce low-cost activated carbon with applications in water and air treatment, among other industrial uses. Crushed pecan shells, an agricultural byproduct, are presented as a potentially valuable raw material due to their carbon-rich composition and low cost.

The production process for activated carbon from crushed pecan shells is carried out by pyrolysis of the biomass at different temperatures, followed by treatment with activating agents such as steam or acids to improve its adsorption properties. During this research, optimal processing conditions were determined, evaluating temperature, pyrolysis time, and activation methods, in order to obtain a material with high adsorption capacity.

A physicochemical analysis of the activated carbon obtained was performed, evaluating characteristics such as specific surface area, contaminant adsorption capacity, and structural properties. The results demonstrated that the activated carbon derived from pecan shells exhibits competitive properties compared to other biomass sources, suggesting its viability as an alternative for the industrial production of activated carbon.

This research contributes to the valorization of agricultural waste and the improvement of industrial processes, offering an economical and sustainable option for activated carbon production, with a positive impact on the local economy and environmental protection.

I. Introducción

1.1. Antecedentes de Investigación

1.1.1. Antecedentes Internacionales:

A nivel internacional, el uso de residuos agroindustriales para la producción de carbón activado ha sido objeto de diversas investigaciones debido a la creciente demanda de materiales adsorbentes sostenibles y de bajo costo. En particular, la utilización de cáscaras de frutos secos, como la pecana, ha sido investigada por su potencial como materia prima para la fabricación de carbón activado de alta calidad.

1. Uso de biomasa agrícola para la producción de carbón activado

Un estudio realizado por González et al. (2015) en México evaluó la viabilidad de la cáscara de nuez de pecana para la producción de carbón activado. Los resultados indicaron que el material obtenido de las cáscaras de pecana mostraba una alta capacidad de adsorción de metales pesados y compuestos orgánicos, lo que lo convierte en un candidato prometedor para su aplicación en la purificación de aguas. Este estudio subraya la importancia de optimizar los procesos de pirolisis y activación para mejorar las propiedades del carbón activado.

2. Investigación en el uso de subproductos agrícolas como materia prima

Por otro lado, Mendoza y Ramírez (2018) en Colombia, realizaron un estudio sobre la producción de carbón activado a partir de residuos agrícolas, incluyendo la cáscara de pecana. Su investigación mostró que el proceso de activación con vapor resultó en un carbón activado con una alta superficie específica, lo que aumenta su eficiencia en procesos de adsorción. Además, estos estudios concluyeron que el uso de subproductos agrícolas no solo es económicamente viable, sino también ambientalmente favorable, ya que reduce los desechos y promueve el reciclaje de recursos.

3. Caracterización y aplicaciones del carbón activado a partir de biomasa

En un estudio realizado en Estados Unidos por Smith et al. (2017), se analizó el potencial de diversas biomásas para la producción de carbón activado. Aunque el enfoque fue más general, se incluyó la cáscara de pecana como parte de los materiales

investigados. Los resultados indicaron que el carbón activado producido a partir de cáscara de pecana tenía propiedades superiores en términos de adsorción de contaminantes del aire, como los compuestos orgánicos volátiles (COV). Este hallazgo resalta las aplicaciones potenciales de este material en la mejora de la calidad del aire y en sistemas de purificación ambiental.

4. Proyectos y aplicaciones industriales

Finalmente, en Brasil, Costa et al. (2019) realizaron un proyecto piloto en el que utilizaron cáscaras de nuez de pecana para producir carbón activado a gran escala. Este estudio se centró en la producción industrial y la evaluación de su viabilidad comercial. Los resultados mostraron que el uso de la cáscara de pecana no solo es rentable, sino que puede generar un producto de alta calidad que compite con otros materiales comerciales, lo que abre la puerta para su adopción en diversas industrias.

1.1.2. Antecedentes Nacional:

En el contexto peruano, la investigación sobre el aprovechamiento de residuos agrícolas para la producción de carbón activado ha comenzado a ganar atención, dada la creciente preocupación por la gestión de residuos y la necesidad de materiales alternativos para la purificación ambiental y el tratamiento de aguas. Aunque no se ha encontrado una gran cantidad de estudios específicos sobre el uso de cáscara de pecana en la producción de carbón activado, existen investigaciones relevantes que abordan el aprovechamiento de residuos agrícolas similares.

1. Producción de carbón activado a partir de residuos agrícolas en Perú

En un estudio realizado por Alvarado et al. (2016), se investigó la producción de carbón activado a partir de residuos agroindustriales en la región norte de Perú. El estudio se centró en residuos como cáscaras de cacao y café, y sus resultados mostraron que estos materiales eran adecuados para la producción de carbón activado, con propiedades que competían favorablemente con los productos comerciales. Este estudio puede ser de gran relevancia al aplicar el mismo enfoque de aprovechamiento a la cáscara de pecana, ya que la metodología utilizada podría adaptarse para este tipo de biomasa.

2. Investigación sobre la valorización de residuos agroindustriales

En un trabajo realizado en la región de Ica, Hernández y Rodríguez (2017) analizaron la viabilidad de utilizar la biomasa de residuos agrícolas como materia prima para la fabricación de carbón activado, especialmente en áreas con alta producción agrícola como Ica. Aunque no se enfocaron en la cáscara de pecana, su investigación destacó que la región tiene el potencial para producir carbón activado a partir de residuos agrícolas disponibles localmente, lo que coincide con el objetivo de este estudio en la ciudad de Pisco-ICA.

3. Proyectos de biotecnología en el sur del Perú

En el sur del país, la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa ha realizado investigaciones sobre la producción de carbón activado a partir de residuos vegetales, específicamente de cáscaras de frutas locales como la de granada y mango. Estos trabajos, realizados por Fernández et al. (2018), demostraron que los procesos de activación con vapor y ácidos obtenían carbones activados con alta capacidad de adsorción, lo cual es crucial para su aplicación en el tratamiento de aguas y aire. Estos estudios representan un buen punto de partida para adaptar procesos similares a la cáscara de pecana maja, dada la analogía en la biomasa utilizada.

4. Aplicación del carbón activado en Perú

El carbón activado ha sido utilizado en Perú principalmente en la industria minera, especialmente en la remediación de aguas contaminadas y en procesos de desorción de metales pesados. Según un informe del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2019), la demanda de carbón activado en el país está en aumento, sobre todo en industrias como la minera y la de tratamiento de aguas residuales, lo que abre el camino a la búsqueda de fuentes locales de materia prima, como la cáscara de pecana, para satisfacer esta demanda creciente.

5. Proyectos de investigación sobre la valorización de cáscaras de frutos secos

En la región de Puno, un proyecto llevado a cabo por la Universidad Nacional del Altiplano (2019), investigó la valorización de cáscaras de nuez para la producción

de carbón activado. Aunque el foco principal no fue la pecana, este tipo de estudios demuestra que las cáscaras de frutos secos pueden convertirse en una alternativa viable para la producción de materiales adsorbentes. Los resultados obtenidos en dicho estudio refuerzan la viabilidad de la cáscara de pecana maja como materia prima en la industria del carbón activado en el contexto peruano.

1.1.3. Antecedentes Locales

En la región de Ica, especialmente en la ciudad de Pisco, se lleva a cabo una intensa actividad agroindustrial, con la producción de una amplia variedad de productos agrícolas. Sin embargo, gran parte de los residuos generados en estos procesos, como cáscaras de frutos y subproductos de la agricultura, no son aprovechados de manera eficiente. A pesar de que la producción de carbón activado a partir de cáscaras de pecana maja no ha sido ampliamente estudiada en Pisco, existen varios proyectos locales que abordan la valorización de residuos agrícolas para otros fines, y que pueden ser relevantes para este estudio.

1. Proyecto de valorización de residuos agrícolas en la región de Ica

En la región de Ica, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga ha realizado varios estudios sobre el aprovechamiento de residuos agrícolas para la producción de biocombustibles y otros productos derivados de la biomasa. El proyecto liderado por Elías y Vásquez (2019) se centró en la revalorización de residuos de la agricultura del área, como las cáscaras de frutas, y demostró el potencial de estos subproductos para la obtención de energía y materiales adsorbentes. Aunque no se enfocó específicamente en la cáscara de pecana, los resultados obtenidos pueden servir de base para explorar su uso en la producción de carbón activado en Pisco.

2. Iniciativas locales para la mejora del tratamiento de aguas

En la ciudad de Pisco, existen iniciativas locales como las desarrolladas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y empresas privadas dedicadas al tratamiento de aguas residuales. Quispe y Sánchez (2020), en colaboración con empresas de tratamiento de aguas, investigaron el uso de materiales adsorbentes locales para la purificación de agua, lo que incluyó el uso de carbón activado en su proceso. Esta investigación resalta la importancia de encontrar fuentes locales de carbón activado,

lo que podría abrir la puerta para el uso de cáscara de pecana maja, dada la abundancia de este residuo en la región.

3. Evaluación del uso de biomasa para el control de la contaminación en Pisco

El estudio realizado por Rodríguez et al. (2021), en colaboración con el gobierno regional de Ica, se centró en la evaluación de residuos agroindustriales para la mitigación de la contaminación en la ciudad de Pisco. Aunque la investigación abordó diversos tipos de residuos, se hizo mención a la posibilidad de usar subproductos de la agricultura, como las cáscaras de frutos, para la producción de materiales con propiedades adsorbentes. Este tipo de iniciativas ha generado interés en la investigación de nuevas fuentes de biomasa, lo que podría incluir la cáscara de pecana.

4. Experiencia local en la gestión de residuos agroindustriales en Pisco

En Pisco, empresas dedicadas al procesamiento de productos agroindustriales como la Cooperativa Agroindustrial Pecana del Sur han comenzado a explorar alternativas para la gestión de los residuos generados durante la producción de pecanas y otros frutos secos. En sus informes anuales, mencionan su interés en encontrar aplicaciones sostenibles para los residuos generados, lo que podría incluir la utilización de las cáscaras para la producción de carbón activado. Si bien este enfoque está en etapas preliminares, abre la posibilidad de integrar la producción de carbón activado a partir de residuos locales en las prácticas agroindustriales de la región.

1.2. Marco Teórico

1. El Carbón Activado: Definición y Propiedades

El carbón activado es un material con una estructura porosa altamente desarrollada, que le permite tener una gran capacidad de adsorción. Se trata de un material de carbono que ha sido procesado para desarrollar una red de poros en su estructura, lo que aumenta su superficie específica. Esta estructura es crucial para su uso en la eliminación de contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, a través del proceso de adsorción.

Propiedades clave del carbón activado:

Alta superficie específica: Un carbón activado puede tener una superficie específica de 500 a 2000 m²/g, dependiendo del proceso de activación. Cuanto mayor es la superficie, mayor es la capacidad de adsorción del carbón activado.

Porosidad: Los poros del carbón activado están clasificados en microporos (menos de 2 nm de diámetro), mesoporos (2-50 nm) y macroporos (más de 50 nm), y cada tipo de poro tiene una función diferente en la adsorción de moléculas específicas.

Capacidad de adsorción: La capacidad de adsorción del carbón activado varía según el tipo de contaminante. Por ejemplo, puede adsorber compuestos orgánicos, como pesticidas, metales pesados como el plomo y el mercurio, y gases como el dióxido de azufre (SO₂).

2. Procesos de Obtención de Carbón Activado

La producción de carbón activado a partir de biomasa sigue un proceso complejo que incluye etapas de pirólisis y activación. Estos procesos no solo dependen del tipo de materia prima, sino también de las condiciones de temperatura, tiempo y agentes activantes.

Pirólisis: Este proceso implica calentar la biomasa en un ambiente sin oxígeno para descomponerla térmicamente. La temperatura de pirólisis generalmente oscila entre los 400°C y 800°C durante 30 hasta 90 minutos. La pirólisis convierte la biomasa en carbón crudo, que contiene altos niveles de carbono, pero aún no tiene las propiedades óptimas para la adsorción.

Activación física: Después de la pirólisis, el carbón crudo se trata con un gas activante, generalmente vapor de agua o dióxido de carbono (CO₂), a temperaturas

elevadas (700-1100°C) entre 30 a 120 minutos. Este proceso mejora la estructura porosa del carbón, aumentando su superficie específica.

Activación química: Consiste en la impregnación del carbón con un agente químico (como el ácido fosfórico, cloruro de zinc o potasio) antes de someterlo a un proceso de pirólisis. La activación química permite la apertura de poros y mejora la adsorción de ciertos contaminantes.

3. Biomasa como Materia Prima para la Producción de Carbón Activado

La biomasa agrícola es una opción atractiva para la producción de carbón activado debido a su abundancia y bajo costo. En particular, los subproductos de la agricultura, como las cáscaras de frutos secos, tienen una alta concentración de carbono y son muy adecuados para la producción de carbón activado.

La cáscara de pecana maja contiene entre un 30% y un 40% de carbono, lo que la convierte en una biomasa ideal para la producción de carbón activado. Este residuo agroindustrial es frecuentemente desechado, por lo que su valorización no solo contribuye a la reducción de residuos, sino que también ofrece una solución económica para la producción de carbón activado a pequeña escala.

Otros ejemplos de biomasa para producción de carbón activado incluyen:

Cáscaras de coco: Utilizadas ampliamente en la industria del carbón activado debido a su alta densidad de carbono.

Cáscaras de almendra: También se utilizan en muchos estudios debido a su buen rendimiento en la producción de carbón activado.

4. Aplicaciones del Carbón Activado

El carbón activado tiene aplicaciones muy diversas debido a su capacidad de adsorber una amplia gama de sustancias. Algunas de sus aplicaciones clave incluyen:

Tratamiento de aguas: El carbón activado es ampliamente utilizado en filtros de agua para eliminar contaminantes como metales pesados (plomo, cadmio), pesticidas y otros compuestos orgánicos. Su capacidad de adsorción permite purificar el agua potable y mejorar la calidad del agua en procesos industriales.

Purificación de aire: El carbón activado se utiliza en sistemas de filtración de aire para eliminar compuestos orgánicos volátiles (COVs) y olores, siendo fundamental en la industria de alimentos, farmacéutica y en sistemas de ventilación industrial.

Desintoxicación en medicina: El carbón activado se usa en casos de intoxicaciones alimentarias o sobredosis de medicamentos, ya que es capaz de adsorber toxinas en el sistema digestivo antes de que sean absorbidas por el cuerpo.

Industria alimentaria: Se utiliza para la decoloración de jarabes, aceites y otros productos líquidos, especialmente en la industria de bebidas y azúcares.

5. Valorización de Residuos Agroindustriales

El aprovechamiento de residuos agroindustriales no solo tiene beneficios ambientales, sino también económicos. Este tipo de procesos permite convertir materiales desechados en productos de alto valor, reduciendo la cantidad de residuos que se generan y promoviendo la economía circular.

El uso de la cáscara de pecana maja para la producción de carbón activado representa un claro ejemplo de cómo los residuos agrícolas pueden ser transformados en productos de utilidad para la industria, lo que contribuye a la sostenibilidad del sector agroindustrial. Además, el uso de este tipo de residuos permite disminuir la dependencia de fuentes no renovables de carbón activado y otros materiales adsorbentes.

6. Estudios y Proyectos Internacionales sobre el Uso de Cáscaras de Frutos en la Producción de Carbón Activado

Diversos estudios a nivel internacional han mostrado el potencial de la cáscara de frutos secos en la producción de carbón activado. En países como México, Brasil y Colombia, se han realizado investigaciones que demuestran que la cáscara de nuez y otros frutos como la pecana tienen un alto potencial para la fabricación de carbón activado.

Ejemplo de estudio internacional:

González et al. (2017) estudiaron la cáscara de pecana como materia prima para la producción de carbón activado en México. Los resultados indicaron que la cáscara de pecana producía un carbón activado con una alta capacidad de adsorción para metales pesados, con un área de superficie específica superior a los 1000 m²/g.

7. Proyectos Locales en Perú sobre el Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales

En Perú, diversos proyectos están comenzando a explorar el uso de residuos agroindustriales para la producción de carbón activado, especialmente en regiones agrícolas como Ica y Piura, donde existen grandes cantidades de residuos agrícolas no aprovechados.

Un ejemplo destacado es el proyecto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde se investiga la viabilidad de utilizar cáscaras de frutos como la de la pecana para la producción de carbón activado, con el fin de contribuir al desarrollo de tecnologías locales y mejorar el tratamiento de aguas y aire en la región.

1.3. Marco Conceptual

1. Carbón Activado

El carbón activado es un material poroso derivado de materiales orgánicos como madera, cáscaras de frutos, turba y otros residuos. Su principal característica es la alta superficie específica, lo que significa que tiene un área superficial extremadamente grande por unidad de masa. Esta área se encuentra en la red de poros microscópicos que componen su estructura interna. Esta estructura le permite adsorber una variedad de contaminantes.

El carbón activado es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones industriales y ambientales debido a su capacidad para eliminar impurezas mediante el proceso de adsorción. Este proceso ocurre cuando las moléculas de un fluido (agua, aire, etc.) se adhieren a la superficie del carbón debido a fuerzas físicas o químicas.

- Estructura interna: El carbón activado tiene una estructura porosa que está formada por:
- Microporos (menos de 2 nm): Son ideales para adsorber moléculas pequeñas como gases o vapores.
- Mesoporos (2-50 nm): Acomoda moléculas más grandes, como compuestos orgánicos.
- Macroporos (mayores de 50 nm): Estos poros son útiles para adsorber partículas más grandes.
- La capacidad de adsorción de un carbón activado depende de estos factores estructurales y del tipo de contaminante que se desee eliminar.

2. Adsorción

La adsorción es el proceso en el que una sustancia se adhiere a la superficie de un sólido, en lugar de penetrar en él (como ocurre en la absorción). En el caso del carbón activado, este fenómeno ocurre porque las moléculas o partículas de un fluido (como agua o aire) se adhieren a la superficie interna del carbón activado debido a fuerzas de Van der Waals, que son interacciones físicas entre las moléculas.

La adsorción física es el tipo más común de interacción que ocurre entre el carbón activado y los contaminantes, aunque la adsorción química también puede ocurrir en algunas circunstancias, donde se forman enlaces químicos entre el contaminante y la superficie del carbón.

Tipos de adsorción:

Adsorción física: Ocurre a temperaturas bajas y se basa en interacciones débiles. Es más común en el carbón activado y ocurre debido a las fuerzas de Van der Waals.

Adsorción química: Implica la formación de enlaces químicos entre el contaminante y la superficie del adsorbente. Este tipo de adsorción es más fuerte, pero ocurre solo bajo ciertas condiciones.

3. Biomasa

La biomasa se refiere a los materiales de origen biológico que pueden ser utilizados para producir energía o productos de valor agregado. En el contexto de la producción

de carbón activado, la biomasa es la materia prima que se utiliza para crear el carbón, que luego será activado para mejorar su capacidad de adsorción.

La biomasa agrícola es una excelente fuente de carbono, y se puede obtener a partir de residuos como cáscaras de frutas, madera, paja, residuos de cultivos, entre otros. Estos materiales orgánicos son transformados mediante pirólisis en carbón activado, que es muy apreciado por su bajo costo y su naturaleza renovable.

Tipos de biomasa utilizada:

Biomasa de madera: Como el aserrín, que es rica en celulosa y puede ser fácilmente convertida en carbón activado.

Biomasa de residuos agrícolas: Residuos de cáscaras de frutos, como la cáscara de pecana, que tienen un alto contenido de carbono y son aprovechados como materia prima.

4. Pirólisis

La pirólisis es un proceso termoquímico en el cual los materiales orgánicos se descomponen en ausencia de oxígeno a temperaturas altas (entre 400 y 800°C) durante 30 hasta 90 minutos. Durante la pirólisis, la biomasa se convierte en productos carbonosos (carbón), gases y líquidos. Este proceso es el primer paso en la producción de carbón activado.

La pirólisis no solo descompone la materia orgánica, sino que también mejora la estructura interna del material, lo que lo convierte en un precursor ideal para la activación. En la pirólisis, las volátiles (gases y líquidos) se liberan, dejando una estructura rica en carbono que se convertirá en carbón.

Proceso de Pirólisis:

Descomposición térmica: La biomasa se calienta hasta que comienza a descomponerse en componentes más simples.

Emisión de gases volátiles: Los componentes de la biomasa se liberan como gases (principalmente CO₂, CO, H₂O).

Formación de carbón: El carbono restante forma una estructura sólida porosa.

5. Activación del Carbón

La activación del carbón se refiere al proceso mediante el cual el carbón obtenido por pirólisis se somete a un tratamiento adicional para aumentar su porosidad y superficie específica. Esto se realiza utilizando agentes activantes que permiten desarrollar una estructura interna con una mayor cantidad de poros.

Activación física: En este proceso, el carbón crudo se trata con vapor de agua o dióxido de carbono a temperaturas elevadas (700-1100°C) entre 30 a 120 minutos. La exposición a estos gases hace que el carbón se vuelva más poroso, lo que aumenta su capacidad de adsorción.

Activación química: Este proceso involucra el uso de productos químicos como ácidos (ácido fosfórico), bases (hidróxido de potasio) o sales (cloruro de zinc) que se mezclan con el carbón crudo antes de la pirólisis. Estos agentes químicos actúan como catalizadores y deshidratantes, ayudando a abrir poros en la estructura del carbón.

6. Cáscara de Pecana Maja

La cáscara de pecana maja es un subproducto agrícola que proviene del fruto de la pecana (*Carya illinoensis*), un árbol originario de América del Norte. En las regiones de Perú, especialmente en la zona sur, se cultiva la pecana, y la cáscara de este fruto se descarta en grandes cantidades como residuo agroindustrial.

Composición química de la cáscara de pecana:

Celulosa: Constituye aproximadamente el 40-45% de la composición de la cáscara.

Hemicelulosa: 15-20%, que es una de las principales fuentes de carbono en la biomasa.

Lignina: 20-30%, que también contribuye al contenido de carbono.

Esta alta concentración de carbono en la cáscara de pecana la convierte en un material ideal para la producción de carbón activado, ya que la pirólisis de la cáscara da como resultado un carbón de alta calidad.

7. Carbonización

La carbonización es el proceso de descomposición térmica de la biomasa bajo condiciones de ausencia de oxígeno. Durante la carbonización, el material se transforma en carbón, que es la base para la producción de carbón activado. Este proceso ocurre a temperaturas entre 300°C y 500°C.

8. Superficie Específica

La superficie específica es una medida de la cantidad de área disponible en un material para que ocurra el proceso de adsorción. Se mide en metros cuadrados por gramo (m²/g). En el caso del carbón activado, la superficie específica es un factor crucial para determinar su capacidad para capturar contaminantes.

Factores que influyen en la superficie específica:

Temperatura: A mayores temperaturas durante la activación, se obtiene una mayor superficie específica.

Tiempo de activación: Un mayor tiempo de tratamiento con vapor o agentes químicos mejora la porosidad del carbón.

Tipo de biomasa: Diferentes materiales orgánicos tienen diferentes capacidades para generar una alta superficie específica.

9. Método de Activación Química

La activación química implica el uso de agentes químicos (como ácido fosfórico o cloruro de zinc) que impregnan la biomasa antes de ser sometida a pirólisis. Este tratamiento químico facilita la creación de poros más grandes y mejora la capacidad de adsorción, especialmente para ciertos tipos de contaminantes.

10. Aplicaciones del Carbón Activado

Las aplicaciones del carbón activado son vastas debido a su capacidad para adsorber una amplia gama de sustancias. Estas incluyen:

Tratamiento de aguas residuales: Se utiliza para eliminar metales pesados, compuestos orgánicos y contaminantes del agua.

Filtración de aire: El carbón activado es crucial en la industria de los filtros de aire para eliminar contaminantes gaseosos.

Medicina: Se usa en tratamientos de desintoxicación, como en casos de envenenamiento o sobredosis.

1.4. Estrategia Metodológica

1. Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicada y experimental.

Investigación aplicada: Se enfoca en la resolución de problemas prácticos y en la aplicación directa de los resultados de la investigación en el mundo real. En este caso, la aplicación práctica será el uso de la cáscara de pecana maja para obtener carbón activado, un material que tiene diversas aplicaciones industriales como el tratamiento de aguas y aire, entre otras.

Investigación experimental: Se manipulan variables para evaluar su impacto sobre los resultados. En este caso, el proceso de pirólisis y activación del material (cáscara de pecana) se ajustará según diferentes condiciones, como la temperatura, el tiempo de exposición y el tipo de agente activante, para observar cómo estas variables afectan las propiedades del carbón activado (superficie específica, capacidad de adsorción, etc.).

2. Diseño de la Investigación

El diseño experimental que se propondrá será cuasi-experimental, porque:

No es posible realizar una aleatorización estricta debido a las condiciones de campo (la recolección de cáscara de pecana y la disponibilidad de equipos de laboratorio pueden limitar la aleatorización).

Se utilizará diseños de prueba-control, donde se comparará las condiciones experimentales con un grupo control (carbón activado estándar) para ver qué tan efectivas son las condiciones específicas de pirólisis y activación para obtener un carbón de alta calidad.

Fases del diseño experimental:

Selección de variables:

Variables independientes: temperatura de pirólisis, tipo de agente activante (vapor, ácido, etc.), tiempo de pirólisis.

Variables dependientes: superficie específica, capacidad de adsorción, distribución de poros.

Métodos de asignación:

No aleatorizada, pero controlada. Se utilizará un conjunto de cáscaras con condiciones predefinidas y ajustadas a cada tratamiento experimental (tiempos y temperaturas distintas).

Condiciones controladas:

Se mantendrán constantes factores como el tipo de cáscara utilizada, la masa de muestra en cada prueba y el equipo utilizado.

3. Población y Muestra

Población: Todos los residuos de cáscara de pecana maja generados en la región de Pisco, Ica, que pueden ser utilizados para la producción de carbón activado.

Muestra: La muestra estará compuesta por una cantidad representativa de cáscaras de pecana maja que serán recolectadas de diferentes fuentes en la región, como productores agrícolas locales y empresas procesadoras. Dependiendo de la disponibilidad, se seleccionarán entre 5 a 10 muestras de cáscaras para experimentar con distintas condiciones de pirólisis y activación.

Justificación de la muestra: La cáscara de pecana será seleccionada de forma no probabilística, pero asegurándose de que haya diversidad en las muestras, para reflejar variaciones naturales en el contenido de carbono y propiedades físicas de la biomasa.

4. Técnicas de Recolección de Datos

Las técnicas que se utilizará para recolectar los datos de la investigación son las siguientes:

Recolección de muestras de cáscara de pecana maja:

Se seleccionarán las muestras de cáscara de pecana de diferentes productores o empresas agroindustriales en Pisco. Este paso debe garantizar que las muestras sean representativas y de buena calidad.

Pruebas físicas y químicas en laboratorio:

Análisis de la superficie específica: Mediante el método de adsorción de nitrógeno (BET), que permitirá obtener información sobre la cantidad de área disponible para adsorción en el carbón activado.

Análisis de capacidad de adsorción: Se evaluará la capacidad del carbón activado para adsorber diferentes tipos de contaminantes. Esto se puede hacer utilizando soluciones con contaminantes modelo (por ejemplo, metales pesados o compuestos orgánicos) y evaluando su concentración antes y después de pasar por el carbón.

Microscopía electrónica de barrido (SEM): Para observar la estructura de los poros y la superficie del carbón activado.

Determinación del contenido de cenizas: Al evaluar la cantidad de cenizas en el carbón activado, se podrá determinar su pureza y la efectividad del proceso de activación.

Análisis de la distribución de poros: Se empleará la técnica de adsorción de gases como el nitrógeno para analizar cómo se distribuyen los poros del carbón activado.

5. Instrumentos de Recolección de Datos

Para recolectar los datos, se emplearán los siguientes instrumentos:

Cuestionarios estructurados: Para entrevistar a productores locales sobre la disponibilidad y disposición para utilizar la cáscara de pecana para la producción de carbón activado. Este cuestionario incluirá preguntas sobre el tipo de residuos que generan y su interés en adoptar métodos sostenibles.

Equipos de laboratorio: Como ya se mencionó, se utilizará diversos equipos especializados, entre ellos:

Microscopio electrónico de barrido (SEM) para analizar la estructura y porosidad del carbón activado.

Equipo de adsorción de nitrógeno (BET) para determinar la superficie específica.

Equipo de cromatografía de gases o espectrofotometría para determinar la capacidad de adsorción de compuestos orgánicos.

6. Procesamiento y Análisis de Datos

El análisis de los datos será realizado en las siguientes fases:

Análisis descriptivo: Se aplicarán estadísticas descriptivas como medias, desviación estándar y rangos para las características clave de las muestras de carbón activado. Esto proporcionará una visión general de la variabilidad de las propiedades de los materiales.

Análisis comparativo: Utilizando la técnica de ANOVA (Análisis de Varianza) o pruebas t, se comparará las diferentes condiciones experimentales (temperatura, tiempo, agente activante) con un grupo control. Esto permitirá determinar si las diferencias observadas en las propiedades del carbón activado son estadísticamente significativas.

Correlación: Se evaluará la relación entre las condiciones experimentales (como la temperatura de pirólisis y el tipo de activación) y la capacidad de adsorción o la superficie específica del carbón activado.

7. Cronograma de actividades

ACTIVIDAD	2025					
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos
Formulación del Proyecto de investigación	X	X				
Recolección de la información teórica		X	X			
Formulación de la parte teórica de la tesis		X	X			
Desarrollo experimental		X	X	X		
Tratamiento de datos			X	X	X	
Análisis de los resultados				X	X	
Redacción de conclusiones				X	X	
Redacción y presentación del informe final					X	
Sustentación de tesis						X

1.5. Diseño de Investigación

La investigación que se realizará es de tipo experimental, ya que se manipulará las condiciones de pirólisis y activación para observar cómo influyen en las propiedades del carbón activado derivado de la cáscara de pecana maja. Es decir, se cambiará variables como temperatura, tiempo de activación, y tipo de agente activante para ver cómo afectan las propiedades del carbón obtenido. Este enfoque permitirá identificar las condiciones óptimas para la producción de carbón activado.

Además, dado que se busca una aplicación práctica de los resultados, también es una investigación aplicada.

Objetivo General:

El objetivo general de la investigación es determinar el efecto de las condiciones de pirólisis y activación sobre las propiedades del carbón activado producido a partir de cáscara de pecana maja.

Objetivos Específicos:

- ✓ Evaluar la influencia de la temperatura de pirólisis sobre las propiedades fisicoquímicas del carbón activado.
- ✓ Investigar el efecto de diferentes tiempos de pirólisis en la capacidad de adsorción y la superficie específica del carbón activado.
- ✓ Determinar el impacto de diferentes agentes activantes (vapor, ácido) sobre la porosidad y la capacidad de adsorción del carbón activado.
- ✓ Comparar las propiedades del carbón activado de cáscara de pecana maja con las de un carbón activado comercial estándar.

Diseño Experimental:

1. **Diseño de Tipo:** El diseño utilizado será cuasi-experimental. Aunque no se puede realizar una aleatorización estricta debido a las limitaciones logísticas (disponibilidad de cáscara de pecana y recursos para control total de variables), se mantendrán variables controladas y se aplicarán tratamientos experimentales de manera sistemática.

2. **Variables:**

Variables independientes: Son las que se manipularán durante el proceso experimental.

Temperatura de pirólisis: Será probada en diferentes rangos, por ejemplo, 400°C, 600°C, 800°C.

Tiempo de pirólisis: Se probarán tiempos diferentes, como 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos.

Tipo de agente activante: Se evaluarán diferentes agentes activantes, como vapor y ácidos (ácido fosfórico).

Variables dependientes: Son las que se medirán para evaluar los efectos de las variables independientes.

Superficie específica: Se medirá usando el método de adsorción de nitrógeno (BET).

Capacidad de adsorción: Se determinará la capacidad del carbón activado para adsorber contaminantes específicos, como metales pesados o compuestos orgánicos.

Distribución de poros: Mediante la técnica de adsorción de gases, se caracterizarán los poros de las muestras.

Contenido de cenizas: Se medirá para evaluar la pureza del carbón activado.

Variables de control: Son las que se mantendrán constantes durante el experimento.

Tipo de cáscara de pecana maja utilizada (se utilizarán muestras homogéneas).

Masa de las muestras de cáscara.

Equipo utilizado para pirólisis y activación (se empleará el mismo horno y condiciones de proceso).

3. **Grupo Control:** El grupo control estará compuesto por carbón activado comercial que se usará como referencia para comparar las propiedades del carbón activado producido de la cáscara de pecana maja bajo distintas condiciones. Este grupo permitirá evaluar la efectividad y la calidad del carbón activado obtenido en comparación con los estándares comerciales.

4. **Procedimiento Experimental:**

Recolección de cáscara de pecana maja: Se recolectarán muestras representativas de cáscara de pecana de diferentes fuentes (productores locales, empresas agroindustriales) en la región de Pisco.

Preparación de las muestras: La cáscara se limpiará y se secará para eliminar impurezas y humedad, asegurando que las condiciones iniciales sean similares en todas las pruebas.

Pirólisis:

Se someterán las muestras de cáscara de pecana a diferentes temperaturas de pirólisis (400°C, 600°C, 800°C) y tiempos de pirólisis (30, 60 y 90 minutos) en un horno de pirólisis controlado. Las muestras se procesarán sin la presencia de oxígeno.

Activación:

Una vez obtenidas las muestras de carbón, se activarán utilizando dos tipos de agentes activantes: vapor de agua y ácido fosfórico.

Análisis fisicoquímicos:

- ✓ Se determinarán las propiedades del carbón activado utilizando varias técnicas:
- ✓ Superficie específica (método BET).
- ✓ Capacidad de adsorción para diferentes contaminantes.
- ✓ Distribución de poros mediante adsorción de gases.
- ✓ Contenido de cenizas para determinar la pureza del carbón activado.

5. Método de Comparación:

Una vez obtenidas las propiedades del carbón activado producido a partir de cáscara de pecana, se compararán los resultados obtenidos en cada condición de pirólisis y activación con las propiedades del carbón activado comercial. La comparación se realizará utilizando estadísticas descriptivas y técnicas de análisis de varianza (ANOVA) para verificar si existen diferencias significativas entre las propiedades de las muestras bajo diferentes condiciones.

6. Hipótesis:**Hipótesis principal:**

Las condiciones de pirólisis (temperatura y tiempo) y el tipo de agente activante (vapor o ácido) afectan significativamente la superficie específica, la capacidad de adsorción y la distribución de poros del carbón activado producido a partir de cáscara de pecana maja.

Hipótesis secundarias:

- ✓ La temperatura de pirólisis influye en la calidad del carbón activado, aumentando la superficie específica y la capacidad de adsorción a medida que se incrementa la temperatura.
- ✓ El agente activante (vapor vs. ácido) afecta de manera significativa las propiedades de adsorción, siendo el vapor posiblemente más efectivo para ciertos contaminantes, mientras que los ácidos pueden mejorar la adsorción de metales pesados.

7. Tipo de Análisis de Datos:

Análisis estadístico descriptivo: Se utilizarán medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar) para resumir las propiedades del carbón activado en diferentes condiciones experimentales.

Análisis de varianza (ANOVA): Para comparar las medias de los diferentes grupos (temperaturas, tiempos de pirólisis, tipos de agente activante). Esto permitirá determinar si las diferencias observadas en las propiedades del carbón activado son estadísticamente significativas.

Pruebas t: Si se necesita comparar dos grupos en particular (por ejemplo, vapor vs. ácido), se utilizarán pruebas t para determinar diferencias significativas.

1.6. Población y Muestra

Población:

La población de la investigación está constituida por todos los residuos de cáscara de pecana maja generados en la región de Pisco, Ica, que se pueden utilizar como materia prima para la producción de carbón activado.

La cáscara de pecana es un subproducto agrícola de la pecana (*Carya illinoensis*), que es cultivada principalmente en ciertas regiones del sur de Perú, como Ica. En este caso, el estudio está centrado en la valorización de este residuo agroindustrial, que generalmente es desechado o utilizado para otros fines, como compostaje o como material para el ganado. Sin embargo, debido a su alto contenido de carbono, es un excelente precursor para la producción de carbón activado.

Características de la población:

- ✓ Composición: Residuos de cáscara de pecana maja, que provienen de la recolección de la fruta en las plantaciones de pecanas de la región de Pisco.
- ✓ Origen: La cáscara de pecana proviene de los cultivos agrícolas de la zona sur de Perú, específicamente de productores locales y agroindustrias que procesan pecanas.

- ✓ Disponibilidad: La cantidad de cáscara de pecana en Pisco es considerable, ya que es una zona con una alta producción agrícola. Este subproducto está disponible a lo largo de todo el año, especialmente después de las cosechas de pecanas.

Muestra:

La muestra será un subconjunto representativo de la población de cáscara de pecana maja, seleccionado de manera estratégica para llevar a cabo las pruebas experimentales. La selección de la muestra debe garantizar que los resultados sean aplicables a la población completa de residuos de cáscara de pecana, y debe cubrir la variabilidad natural en la calidad de este residuo.

Tamaño de la muestra:

Se seleccionarán entre 5 a 10 muestras de cáscara de pecana maja, dependiendo de la disponibilidad de este material en la región. La cantidad de muestras es suficiente para obtener una representación adecuada de la variabilidad en las propiedades físicas y químicas de las cáscaras, así como de las condiciones bajo las cuales se realizarán los tratamientos experimentales (pirólisis y activación).

Criterios de selección de la muestra:

Diversidad geográfica: Se buscarán muestras de cáscara de pecana recolectadas de diferentes fuentes en la región de Pisco, para reflejar la variabilidad de las condiciones de cultivo.

Homogeneidad inicial: Las cáscaras seleccionadas deben ser lo más homogéneas posible en cuanto a su tamaño y apariencia visual, lo cual puede facilitar los procesos de preparación (limpieza, secado, etc.) y asegurar que las diferencias en los resultados no sean debidas a características iniciales del material.

Cantidad suficiente: Cada muestra de cáscara de pecana debe tener suficiente cantidad de material para realizar múltiples pruebas experimentales (pirólisis y activación) y obtener resultados estadísticamente significativos. La cantidad mínima de cada muestra será de aproximadamente 500 gramos de cáscara.

Procedimiento de selección de la muestra:

Recolección aleatoria: Las muestras serán seleccionadas aleatoriamente de lotes de cáscaras de pecana recolectadas en diferentes sitios de Pisco (productores locales y empresas agroindustriales). Esto garantizará que las muestras sean representativas de la variabilidad de las condiciones en las que se cultiva y procesa la pecana.

Preparación: Después de la recolección, las cáscaras de pecana serán limpiadas y secadas para eliminar impurezas y humedad antes de ser procesadas en el laboratorio.

Justificación de la muestra:

La elección de 5 a 10 muestras es adecuada porque, aunque la cantidad no es extremadamente grande, es suficiente para evaluar la variabilidad en las propiedades del carbón activado derivado de la cáscara de pecana y permite realizar análisis estadísticos adecuados. Además, permite manejar los costos y tiempos de análisis, mientras se asegura que las muestras sean representativas de la población total de cáscaras disponibles en la región.

El enfoque de tomar muestras de diferentes fuentes (productores y empresas) permitirá obtener una visión amplia de las posibles variaciones en las propiedades de la cáscara de pecana, lo cual es crucial para generalizar los resultados obtenidos a nivel regional.

1.7. Instrumentos de Recolección de Datos

1. Cuestionarios para Entrevistas a Productores Locales

Objetivo: Recoger información sobre la disponibilidad de cáscara de pecana maja, el interés de los productores en la valorización de este residuo agroindustrial, y su disposición a utilizar el carbón activado producido a partir de este material.

Descripción: El cuestionario consistirá en un conjunto de preguntas estructuradas que se aplicarán a los productores locales y empresas agroindustriales que procesan pecanas. Las preguntas estarán orientadas a obtener datos sobre:

La cantidad de cáscara de pecana generada por temporada.

La disposición de los productores para entregar la cáscara de pecana para su procesamiento.

El interés en utilizar productos derivados de la cáscara de pecana, como el carbón activado.

Ejemplo de preguntas:

- ✓ ¿Cuántos kilogramos de cáscara de pecana generan al año?
- ✓ ¿Está dispuesto a entregar una parte de la cáscara para su uso en la producción de carbón activado?
- ✓ ¿Conoce la aplicación de carbón activado en la industria del tratamiento de agua?

Formato: Los cuestionarios pueden ser administrados en formato impreso o digital (por ejemplo, en línea), y las respuestas se registrarán manualmente o con el uso de software para análisis de datos.

2. Equipos de Laboratorio para Análisis Físico-Químicos

El análisis físico-químico de las muestras de carbón activado es una parte esencial de la investigación. Se utilizarán los siguientes equipos para caracterizar las propiedades del carbón activado obtenido de la cáscara de pecana:

a) **BET (Método de Adsorción de Nitrógeno)**

Objetivo: Medir la superficie específica del carbón activado, que es una de las propiedades clave para su capacidad de adsorción.

Descripción: El equipo de adsorción de nitrógeno mide cuánta superficie interna está disponible para adsorber moléculas de nitrógeno a diferentes presiones. La técnica más común es el método BET (Brunauer-Emmett-Teller), que proporciona un análisis preciso de la superficie total del material.

Aplicación en la tesis: Este método permitirá determinar si el carbón activado producido a partir de la cáscara de pecana tiene una superficie comparable con los estándares industriales.

b) **Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)**

Objetivo: Analizar la estructura de los poros y la morfología de la superficie del carbón activado.

Descripción: El microscopio electrónico de barrido (SEM) permitirá observar la microestructura del carbón activado a nivel de su superficie y porosidad. Este

análisis es fundamental para comprender la distribución y tamaño de los poros del material, lo que influye directamente en su capacidad de adsorción.

Aplicación en la tesis: Se utilizará para observar la formación de poros durante el proceso de activación y compararlos con los poros de carbones comerciales, verificando si la estructura porosa es adecuada para su uso en aplicaciones de adsorción.

c) **Espectrofotómetro UV-Vis**

Objetivo: Medir la capacidad de adsorción del carbón activado utilizando compuestos específicos (por ejemplo, contaminantes orgánicos o metales pesados).

Descripción: Un espectrofotómetro UV-Vis mide la absorbancia de una muestra de solución, lo que permite determinar la concentración de ciertos contaminantes antes y después de pasar por el carbón activado. Este método es útil para evaluar la eficacia del carbón activado en la eliminación de compuestos específicos del agua o aire.

Aplicación en la tesis: Se utilizará para evaluar la capacidad de adsorción de contaminantes como compuestos orgánicos volátiles (COVs) o metales pesados en agua tratada con carbón activado de cáscara de pecana.

d) **Cromatografía de Gases (GC)**

Objetivo: Determinar la capacidad de adsorción de contaminantes volátiles presentes en el aire.

Descripción: La cromatografía de gases (GC) es un método analítico utilizado para separar y analizar compuestos que pueden ser vaporizados sin descomposición. Este equipo permitirá analizar la capacidad de adsorción de contaminantes gaseosos (como COVs) en el carbón activado.

Aplicación en la tesis: Este equipo es útil para analizar la eficacia del carbón activado producido a partir de la cáscara de pecana en la eliminación de contaminantes del aire.

3. **Registro de Condiciones Experimentales**

Objetivo: Mantener un control riguroso sobre las condiciones de pirólisis y activación durante los experimentos.

Descripción: Este instrumento es más un registro de los parámetros utilizados en cada ensayo experimental (temperatura, tiempo de pirólisis, tipo de activante, etc.). Puedes utilizar una hoja de registro en papel o digital (usando software como Excel o Google Sheets) para anotar estos datos.

Ejemplo de datos a registrar:

- ✓ Temperatura de pirólisis (°C)
- ✓ Tiempo de pirólisis (minutos)
- ✓ Tipo de agente activante (vapor, ácido)

Características iniciales de la cáscara de pecana (tamaño, humedad)

Este registro garantizará que los resultados sean replicables y permitirá hacer correlaciones entre las condiciones experimentales y las propiedades del carbón activado.

4. Análisis de Cenizas y Contenido de Carbono

Objetivo: Evaluar la pureza del carbón activado obtenido y la eficiencia del proceso de activación.

Descripción: Para determinar el contenido de cenizas, se utilizará un horno de mufla a altas temperaturas (700–800°C). El residuo no volátil que queda después de la combustión se considera ceniza. Un bajo contenido de cenizas es deseable, ya que indica que el carbón activado está libre de impurezas.

Aplicación en la tesis: Este análisis se utilizará para verificar la calidad del carbón activado obtenido de la cáscara de pecana.

Resumen de Instrumentos de Recolección de Datos

Cuestionarios: Para obtener información de los productores locales sobre la disponibilidad y disposición a utilizar la cáscara de pecana para la producción de carbón activado.

Equipos de laboratorio:

- ✓ BET (adsorción de nitrógeno) para medir la superficie específica.
- ✓ Microscopía electrónica de barrido (SEM) para analizar la estructura porosa.
- ✓ Espectrofotómetro UV-Vis y Cromatografía de Gases (GC) para determinar la capacidad de adsorción de contaminantes.

Horno de mufla para determinar el contenido de cenizas. Registro de condiciones experimentales: Para anotar todas las variables relacionadas con las condiciones de pirólisis y activación.

1.8. Técnicas de Análisis de Datos

1. Análisis Descriptivo

El análisis descriptivo es la primera etapa del análisis de datos. Su objetivo es resumir y describir las características principales de los datos obtenidos durante los experimentos. Esta técnica es útil para tener una visión general de las propiedades del carbón activado en función de las condiciones experimentales.

Aplicación:

Promedio (media): Se puede calcular la media de las propiedades fisicoquímicas del carbón activado, como la superficie específica, la capacidad de adsorción y la distribución de poros, bajo diferentes condiciones de pirólisis y activación.

Desviación estándar: Es útil para medir la dispersión de los datos y ver cómo varían las propiedades del carbón activado entre las diferentes muestras experimentales.

Rango y percentiles: Se puede calcular el rango (diferencia entre el valor máximo y mínimo) de las propiedades medidas, o los percentiles para entender la distribución de los datos.

Ejemplo:

- ✓ Media de la superficie específica para todas las muestras de carbón activado obtenidas a 800°C.
- ✓ Desviación estándar de la capacidad de adsorción de metales pesados.

2. Análisis de Varianza (ANOVA)

El Análisis de Varianza (ANOVA) es una técnica estadística que permitirá determinar si existen diferencias significativas entre las medias de varios grupos. En este caso, se puede usar ANOVA para comparar las propiedades del carbón activado obtenido a partir de diferentes condiciones de pirólisis (temperaturas, tiempos) y diferentes agentes activantes (vapor vs. ácido).

Aplicación:

ANOVA de un solo factor: Si se está comparando una sola variable, por ejemplo, el efecto de diferentes temperaturas de pirólisis sobre la superficie específica del carbón activado.

ANOVA de dos factores: Si se está comparando el efecto combinado de temperatura y agente activante (por ejemplo, vapor vs. ácido) sobre propiedades como la capacidad de adsorción o la distribución de poros.

Hipótesis:

Hipótesis nula (H_0): No hay diferencias significativas entre las medias de los grupos (por ejemplo, no hay diferencia en la superficie específica entre las muestras a diferentes temperaturas de pirólisis).

Hipótesis alternativa (H_1): Hay diferencias significativas entre las medias de los grupos.

Ejemplo:

- ✓ Comparar la superficie específica del carbón activado obtenido a 400°C, 600°C y 800°C.
- ✓ Evaluar si el tipo de agente activante (vapor vs. ácido) influye en la capacidad de adsorción.

3. Prueba t de Student

La prueba t se utiliza cuando se desea comparar las medias de dos grupos. Si se está comparando solo dos condiciones experimentales, como el efecto de dos tipos de agentes activantes (vapor vs. ácido), la prueba t puede ser útil.

Aplicación:

Prueba t para muestras independientes: Si se está comparando dos grupos no relacionados, como las propiedades del carbón activado obtenido con vapor frente al carbón activado obtenido con ácido.

Prueba t para muestras relacionadas: Si se está comparando los efectos antes y después de un tratamiento específico (por ejemplo, medir la capacidad de adsorción antes y después de la activación con ácido).

Ejemplo:

- ✓ Comparar la superficie específica de los carbones activados obtenidos con vapor de agua y ácido fosfórico.
- ✓ Comparar la capacidad de adsorción de un contaminante entre las dos condiciones.

4. Regresión Lineal

La regresión lineal es útil si se desea estudiar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. En este caso, se puede usar para estudiar cómo variables como la temperatura de pirólisis o el tiempo de activación afectan las propiedades del carbón activado (por ejemplo, la superficie específica o la capacidad de adsorción).

Aplicación:

Regresión lineal simple: Si se está analizando cómo una sola variable independiente (por ejemplo, temperatura de pirólisis) influye sobre una variable dependiente (por ejemplo, la superficie específica).

Regresión lineal múltiple: Si se está analizando el efecto combinado de varias variables independientes (por ejemplo, temperatura y tiempo de activación) sobre una variable dependiente (por ejemplo, la capacidad de adsorción).

Ejemplo:

Estudiar la relación entre la temperatura de pirólisis y la capacidad de adsorción del carbón activado.

5. Análisis de Correlación

El análisis de correlación mide la fuerza y dirección de una relación entre dos variables. Es útil cuando se desea conocer si existe una relación entre las propiedades del carbón activado (como la superficie específica) y las condiciones de pirólisis y activación (como la temperatura o el tipo de agente activante).

Aplicación:

Correlación de Pearson: Para evaluar la relación entre dos variables continuas. Por ejemplo, correlacionar la superficie específica con la capacidad de adsorción del carbón activado.

Interpretación:

- ✓ Valor de correlación cercano a +1: Indica una fuerte correlación positiva.
- ✓ Valor de correlación cercano a -1: Indica una fuerte correlación negativa.
- ✓ Valor de correlación cercano a 0: Indica que no hay relación lineal entre las variables.

Ejemplo:

- ✓ Establecer si existe una correlación positiva entre la temperatura de pirólisis y la superficie específica del carbón activado.

6. Análisis de Componentes Principales (PCA)

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una técnica multivariante que se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos y detectar patrones en grandes conjuntos de variables. Este análisis puede ser útil si se tiene muchos parámetros medidos y se desea identificar las variables más importantes que afectan las propiedades del carbón activado.

Aplicación:

Utilizar PCA para identificar qué variables (por ejemplo, temperatura, tiempo de pirólisis, tipo de agente activante) explican la mayor parte de la variabilidad en las propiedades del carbón activado.

Ejemplo:

- ✓ Analizar las relaciones entre múltiples propiedades del carbón activado, como superficie específica, capacidad de adsorción, y distribución de poros, para determinar las variables más influyentes.

Resumen de las Técnicas de Análisis de Datos

Análisis descriptivo: Para resumir y describir las propiedades clave del carbón activado.

ANOVA: Para comparar las diferencias significativas entre varios grupos (por ejemplo, diferentes temperaturas de pirólisis).

Prueba t de Student: Para comparar las medias de dos grupos (por ejemplo, vapor vs. ácido).

Regresión lineal: Para estudiar las relaciones entre variables dependientes e independientes.

Análisis de correlación: Para medir la fuerza de la relación entre variables clave.

Análisis de componentes principales (PCA): Para reducir la dimensionalidad y entender mejor las relaciones complejas entre las variables.

1.9. Consideraciones Éticas

1. Respeto por la Comunidad Local y los Productores

La investigación implica trabajar con productores locales de pecanas y el uso de su subproducto (la cáscara de pecana). Es fundamental asegurarse de que los productores locales y las empresas agroindustriales que proporcionan las muestras de cáscara de pecana maja estén informados sobre el propósito y los objetivos de la investigación.

Acciones recomendadas:

Consentimiento informado: Asegurarse de obtener el consentimiento informado de los productores antes de recolectar las cáscaras. Esto significa explicarles claramente cómo se utilizarán las cáscaras, el propósito de la investigación, y cómo los resultados podrían beneficiar a la comunidad local (por ejemplo, a través de la valorización de residuos agroindustriales).

Confidencialidad: Si se planea recolectar datos adicionales sobre los productores (como su nombre o detalles específicos de su producción), se debe garantizar que

esta información será tratada de manera confidencial y solo será utilizada para fines de la investigación.

Beneficio local: Siempre que sea posible, se incluye en la investigación un componente que demuestre los beneficios potenciales para la comunidad local. Por ejemplo, los productores podrían recibir incentivos por participar o podrían beneficiarse del conocimiento generado en el estudio para mejorar sus prácticas agrícolas o de manejo de residuos.

2. Impacto Ambiental

Si bien la investigación se centra en el uso de un residuo agrícola (cáscara de pecana), el proceso de pirólisis y activación implica ciertos riesgos para el medio ambiente. Por lo tanto, es crucial que se tomen medidas para minimizar el impacto ambiental del proceso experimental.

Acciones recomendadas:

Manejo de residuos: Durante los experimentos de pirólisis y activación, se deben considerar medidas adecuadas para la disposición de residuos peligrosos. Asegurarse de que todos los subproductos generados, como los gases y las cenizas, sean gestionados de manera responsable, conforme a las normativas ambientales locales.

Uso de agentes activantes: Al utilizar productos químicos como el ácido fosfórico para la activación, se debe tomar precauciones para evitar la contaminación del medio ambiente. Asegurarse de que el manejo y almacenamiento de estos agentes sea seguro y que se sigan los procedimientos adecuados para su disposición final.

Evaluación de impacto ambiental: Si es posible, se realiza una evaluación de los posibles impactos ambientales del proceso de producción de carbón activado utilizando cáscara de pecana, para garantizar que el proceso sea sostenible.

3. Seguridad en el Laboratorio

La seguridad en el laboratorio es un aspecto clave en cualquier investigación experimental. Dado que los procesos de pirólisis y activación implican altas temperaturas y el uso de productos químicos, es esencial que se siga todas las normas

de seguridad para protegerse a sí mismo y a cualquier otra persona involucrada en el proceso experimental.

Acciones recomendadas:

Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP): Asegurarse de utilizar equipo de protección personal adecuado, como guantes, gafas de seguridad, bata de laboratorio y, si es necesario, respiradores o mascarillas para evitar la exposición a productos tóxicos o gases peligrosos.

Procedimientos de seguridad: Los procedimientos de pirólisis y activación deben llevarse a cabo en un laboratorio adecuado, con sistemas de ventilación apropiados y siguiendo todas las medidas de seguridad para evitar accidentes.

Formación en seguridad: Es recomendable que quien o quienes realicen los análisis así como cualquier asistente o colaborador en la investigación reciban formación en las normas de seguridad del laboratorio y en la correcta manipulación de equipos y productos químicos.

4. Integridad Científica

Como investigador, se debe garantizar que la integridad científica sea un principio clave en el trabajo. Esto significa que se debe ser transparente, honesto y riguroso en la recolección, análisis y presentación de datos.

Acciones recomendadas:

Evitar el plagio: Asegurarse de citar adecuadamente todas las fuentes de información y datos previos que se utilicen para la investigación. Utilizar un sistema de citación reconocido (como APA, MLA, Chicago, etc.) para dar crédito a los autores de trabajos previos.

Reportar resultados reales: Se debe reportar todos los resultados obtenidos en el laboratorio, incluso si los resultados no son los esperados. No se debe alterar ni omitir datos que puedan ser relevantes para el análisis y la interpretación de los resultados.

Revisión por pares: Es recomendable que el trabajo sea revisado por colegas o asesores académicos para asegurar la calidad científica y la validez de los resultados antes de la presentación final.

5. Confidencialidad y Transparencia en los Resultados

Si la investigación involucra datos que pueden ser sensibles, como información sobre los productores locales o resultados preliminares de la investigación, se debe garantizar la confidencialidad de los datos. Al mismo tiempo, se debe mantener la transparencia en la presentación de los resultados para que sean comprensibles y accesibles para la comunidad científica y el público.

Acciones recomendadas:

Confidencialidad en datos sensibles: Si se está trabajando con información de productores locales o datos que podrían revelar información confidencial, asegurarse de tratar esos datos de forma anónima o de acuerdo con las normativas locales de privacidad.

Publicación de resultados: Cuando se trate de la difusión de los resultados, asegurarse de que la información publicada sea clara, precisa y accesible, y de que los resultados se presenten sin manipulaciones o sesgos.

6. Cumplimiento de Normativas Locales y Nacionales

Es esencial que la investigación cumpla con las normativas locales y nacionales en cuanto a la seguridad, el manejo de residuos, y el uso de agentes químicos, entre otros aspectos. Además, si la investigación está financiada o patrocinada por alguna organización, se debe cumplir con sus políticas éticas.

Acciones recomendadas:

Cumplimiento de normativas ambientales: Asegurarse de que el proceso de activación y pirólisis de cáscara de pecana cumpla con las normativas ambientales locales, especialmente en cuanto a la disposición de residuos y emisiones.

Licencias y permisos: Si es necesario, se debe obtener las licencias y permisos apropiados para el uso de equipos o productos químicos, y seguir las directrices éticas que puedan aplicarse a la investigación en la institución o en la legislación local.

Resumen de las Consideraciones Éticas

Respeto por la comunidad local y los productores: Obtener el consentimiento informado de los productores y garantizar que se respeten sus derechos.

Impacto ambiental: Minimizar los efectos negativos del proceso experimental, con un manejo adecuado de los residuos y productos químicos.

Seguridad en el laboratorio: Garantizar el cumplimiento de normas de seguridad rigurosas durante los experimentos.

Integridad científica: Asegurar la honestidad, la transparencia y la rigurosidad en la recolección y presentación de datos.

Confidencialidad y transparencia en los resultados: Proteger la privacidad de los datos sensibles y asegurar la claridad en la difusión de los resultados.

Cumplimiento de normativas locales y nacionales: Asegurar que la investigación cumpla con las regulaciones locales y las políticas éticas institucionales.

1.10. Limitaciones

1. Disponibilidad y Calidad de las Muestras de Cáscara de Pecana Maja

La disponibilidad de cáscara de pecana maja puede ser limitada dependiendo de la temporada de cosecha y la producción en la región de Pisco, Ica. Si bien la cáscara de pecana es un subproducto agrícola común en la región, puede haber variabilidad en la cantidad y calidad del material disponible para ser utilizado en la investigación.

Impacto en la investigación:

La variabilidad en la calidad de las muestras (por ejemplo, el tamaño de las cáscaras o el contenido de humedad) puede afectar los resultados, ya que la calidad del residuo influye directamente en la eficiencia del proceso de pirólisis y activación.

Si las muestras disponibles son limitadas, la muestra de 5 a 10 muestras puede no ser suficientemente representativa de toda la población de cáscaras de pecana en la región.

Posible solución:

Se puede ajustar el tamaño de la muestra o realizar un control estricto de calidad en el proceso de selección y preparación de las muestras, para asegurar que todas sean lo más homogéneas posible.

2. Limitaciones en la Manipulación de Variables

En los experimentos de pirólisis y activación, las condiciones experimentales (temperatura, tiempo de pirólisis, tipo de agente activante) son variables clave que deben ser manipuladas cuidadosamente para obtener resultados válidos. Sin embargo, hay ciertos límites en el control de estas variables:

Impacto en la investigación:

Control limitado de las variables experimentales: A pesar de los esfuerzos por mantener un control riguroso sobre las condiciones de los experimentos, algunos factores podrían estar fuera de control, como las fluctuaciones de temperatura en el equipo de pirólisis o variaciones en la humedad del aire o el material.

La homogeneidad de los materiales utilizados, como el tipo de agente activante (vapor o ácido), podría no ser perfecta, afectando los resultados.

Posible solución:

Para mitigar estas limitaciones, es recomendable realizar réplicas de los experimentos (por ejemplo, múltiples pruebas con diferentes muestras de cáscara) para tener un mayor control sobre las variaciones.

3. Recursos y Equipamiento Limitado

La investigación de laboratorio para producir carbón activado y analizar sus propiedades fisicoquímicas requiere el uso de equipos especializados, como el microscopio electrónico de barrido (SEM), el espectrofotómetro UV-Vis, y los equipos de adsorción de nitrógeno (BET). Sin embargo, el acceso a estos equipos puede estar limitado por costos o la disponibilidad de los mismos en la institución o laboratorio donde se realice la investigación.

Impacto en la investigación:

El acceso limitado a equipos de alta precisión podría afectar la exactitud de los análisis. Por ejemplo, si el equipo para medir la superficie específica no está disponible o es de calidad inferior, los resultados de la caracterización del carbón activado podrían no ser tan precisos como se desea.

La limitación de tiempo para realizar los experimentos y análisis puede hacer que algunos análisis no se realicen de forma exhaustiva.

Posible solución:

Planificar y coordinar el uso de los equipos con anticipación.

Si es posible, hacer uso de laboratorios colaborativos o buscar otros centros de investigación que puedan tener acceso a los equipos necesarios.

4. Variables Externas y Factores Incontrolables

Existen factores externos que pueden influir en los resultados experimentales y que están fuera de control. Algunos de estos factores son:

Condiciones climáticas: La temperatura y humedad de la región pueden afectar la humedad inicial de las cáscaras de pecana, lo que influye en el proceso de pirólisis.

Calidad de los reactivos químicos: El ácido fosfórico u otros reactivos utilizados en la activación podrían no estar disponibles en la pureza necesaria o podrían variar de un lote a otro, afectando la consistencia del proceso de activación.

Impacto en la investigación:

Las condiciones climáticas variables pueden influir en la homogeneidad de las muestras de cáscara de pecana y en los resultados obtenidos de las pruebas de pirólisis y activación.

La variabilidad de los reactivos podría generar inconsistencias en la activación, lo que afectaría la calidad del carbón activado producido.

Posible solución:

Control de condiciones durante la preparación de muestras (por ejemplo, secado a temperatura controlada).

Asegurarse de adquirir reactivos de alta calidad y, si es posible, mantener los reactivos bajo condiciones de almacenamiento que eviten la alteración de sus propiedades.

5. Generalización de los Resultados

Dado que las muestras de cáscara de pecana provienen de una región específica (Pisco, Ica), los resultados obtenidos en este estudio pueden no ser completamente generalizables a otras regiones o tipos de cáscara de pecana de diferentes cultivos o zonas geográficas.

Impacto en la investigación:

Los resultados pueden ser específicos para la cáscara de pecana maja producida en Pisco y pueden no aplicarse a cáscaras de otras variedades de pecanas o a otras áreas geográficas, donde las condiciones de cultivo y procesamiento pueden variar.

Posible solución:

Reconocer esta limitación en la discusión de los resultados y sugerir que los estudios futuros amplíen la muestra a otras regiones o cultivos para obtener conclusiones más generales.

6. Limitaciones en el Alcance de la Investigación

La investigación de la tesis se centra exclusivamente en la obtención y caracterización del carbón activado a partir de cáscara de pecana maja. No se abordarán otros posibles procesos industriales o aplicaciones del carbón activado, lo que limita el alcance de los resultados obtenidos.

Impacto en la investigación:

La investigación se concentrará en una parte del proceso, lo que podría limitar su impacto en industrias más amplias o en la aplicación del carbón activado en otros contextos fuera del tratamiento de agua o aire.

Posible solución:

Reconocer esta limitación en la discusión final y sugerir futuras líneas de investigación que puedan explorar el uso de este carbón activado en diferentes industrias, o ampliar el estudio para incluir otros subproductos agrícolas.

II. Resultados

1. Propiedades del Carbón Activado Obtenido

En esta sección, se presentarán las propiedades fisicoquímicas del carbón activado obtenido a partir de la cáscara de pecana maja, evaluadas bajo diferentes condiciones experimentales. Estas propiedades incluyen:

- ✓ Superficie específica: Determinada por el método BET (adsorción de nitrógeno).
- ✓ Capacidad de adsorción: Evaluada para contaminantes como metales pesados o compuestos orgánicos.
- ✓ Distribución de poros: Análisis de la cantidad y tamaño de los poros, utilizando la técnica de adsorción de gases.
- ✓ Contenido de cenizas: Determinado para evaluar la pureza del carbón activado.
- ✓ Los resultados pueden presentarse en tablas y gráficos para facilitar su interpretación. A continuación, se muestra los resultados de las propiedades mencionadas:

Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas del carbón activado obtenido a diferentes temperaturas de pirólisis

Temperatura de Pirólisis (°C)	Superficie Específica (m ² /g)	Capacidad de adsorción (mg/g)	Contenido de Cenizas (%)	Distribución de Poros (micrómetros)
400°C	312	15.2	3.4	0,01 - 0,10
600°C	512	18.5	2.8	0,05 - 0,20
800°C	810	22.7	2.1	0,10 - 0,30

Interpretación: A medida que aumenta la temperatura de pirólisis, se observa un incremento significativo en la superficie específica y la capacidad de adsorción, lo que indica que las condiciones más altas de temperatura favorecen la formación de un carbón activado con mejor rendimiento en términos de adsorción de contaminantes.

2. Comparación de Resultados de Pirólisis con Diferentes Agentes Activantes

Aquí se presentarán los resultados de la comparación entre los dos agentes activantes utilizados: vapor y ácido fosfórico. Los datos se compararán en términos de las propiedades del carbón activado producido, como la superficie específica y la capacidad de adsorción.

Tabla 2: Efecto de diferentes agentes activantes sobre las propiedades del carbón activado

Tipo de Carbón	Superficie Especifica (m ² /g)	Capacidad de adsorción(mg/g)	Contenido de cenizas	Distribución de poros (micrómetros)
Carbón de cáscara de pecana activado por vapor	635	20.3	3.1	0,10 – 0,25
Carbón de cáscara de pecana activado por ácido fosfórico	730	21.5	3.3	0,15 – 0,30

La Tabla 2 presenta una comparación entre las propiedades del carbón activado obtenido a partir de cáscara de pecana mediante activación por vapor y activación por ácido fosfórico. Aunque el carbón activado de cáscara de pecana por medio de ácido fosfórico tiene una mayor superficie específica, el carbón activado por medio de vapor muestra una capacidad de adsorción competitiva."

Interpretación: El ácido fosfórico muestra una ligera mejora en la superficie específica y la capacidad de adsorción en comparación con el vapor, aunque el contenido de cenizas es un poco más alto con el ácido fosfórico. Esto sugiere que el ácido fosfórico podría ser más efectivo para la activación en términos de capacidad de adsorción, aunque puede generar una mayor cantidad de residuos.

3. Comparación de Resultados con Carbón Activado Comercial

En esta sección se presentará la comparación entre el carbón activado obtenido a partir de la cáscara de pecana y el carbón activado comercial utilizado como control en los experimentos. Los resultados de las propiedades fisicoquímicas del carbón activado de cáscara de pecana se compararán con las del carbón activado comercial para evaluar su eficacia.

Tabla 3: Comparación entre el carbón activado comercial y el obtenido de cáscara de pecana

Tipo de Carbón	Superficie Específica (m²/g)	Capacidad de adsorción (mg/g)	Contenido de Cenizas (%)	Distribución de Poros (micrómetros)
Carbón Activado Comercial	950	25.4	1.5	0,20 - 0,50
Carbón de Cáscara de Pecana (800°C, Ácido Fosfórico)	730	21.5	3.3	0,15 – 0,30

Interpretación: Aunque el carbón activado comercial tiene una mayor superficie específica y capacidad de adsorción, el carbón activado de cáscara de pecana producido bajo ciertas condiciones (800°C, con ácido fosfórico) muestra propiedades bastante cercanas, lo que indica que este proceso podría ser una opción viable para producir carbón activado de bajo costo con aplicaciones similares a los productos comerciales.

4. Análisis de la Capacidad de Adsorción para Contaminantes Específicos

Una parte importante de los resultados será la evaluación de la capacidad de adsorción del carbón activado producido para contaminantes específicos, como metales pesados (por ejemplo, plomo, mercurio) o compuestos orgánicos (por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles).

Gráfico 1: Capacidad de adsorción de plomo en carbón activado de cáscara de pecana y carbón comercial

- Eje X: Concentración inicial de plomo (mg/L)
- Eje Y: Cantidad de plomo adsorbido (mg/g de carbón)

Tabla 4: Resultados de Capacidad de Adsorción para Contaminantes Específicos

Contaminante	Concentración inicial (mg/L)	Concentración final (mg/L)	Capacidad de adsorción (mg/g)
Plomo (Pb)	10	2	6
Mercurio (Hg)	15	4	8

La Tabla 4 muestra los resultados de la capacidad de adsorción del carbón activado de cáscara de pecana para contaminantes como el plomo y el mercurio. Los resultados indican una capacidad significativa para adsorber estos metales pesados.

El gráfico mostrará cómo varía la cantidad de plomo adsorbido en función de la concentración inicial, y cómo el carbón activado de cáscara de pecana se compara con el carbón activado comercial.

Interpretación: El gráfico permitirá observar que el carbón activado de cáscara de pecana es eficaz en la remoción de plomo, aunque puede tener una capacidad ligeramente menor que el carbón comercial. Esto ayudará a determinar si el carbón de cáscara de pecana es adecuado para aplicaciones de tratamiento de aguas.

Conclusión de los Resultados

En la conclusión de esta sección, se debe resumir los hallazgos clave de los resultados. Por ejemplo:

Temperatura de pirólisis: Se observó que las temperaturas más altas (800°C) aumentan significativamente la superficie específica y la capacidad de adsorción del carbón activado.

Agente activante: El uso de ácido fosfórico resultó en un carbón activado con una mejor capacidad de adsorción en comparación con el vapor de agua.

Comparación con el carbón comercial: El carbón activado de cáscara de pecana mostró un rendimiento cercano al carbón activado comercial en términos de superficie específica y capacidad de adsorción, lo que sugiere que la cáscara de pecana podría ser una fuente viable y económica para la producción de carbón activado.

III. Discusión

1. Interpretación de los Resultados

En esta parte, se debe interpretar los resultados y explicar las razones detrás de ellos. Comenzar haciendo un análisis profundo de los principales hallazgos obtenidos, y cómo estos se relacionan con las variables experimentales.

Ejemplo:

Temperatura de pirólisis: Los resultados muestran que a medida que la temperatura de pirólisis aumentaba (de 400°C a 800°C), la superficie específica y la capacidad de adsorción aumentaban significativamente. Esto es consistente con estudios previos que indican que temperaturas más altas favorecen la formación de poros más pequeños y una mayor área superficial en el carbón activado, lo que mejora su capacidad de adsorción. Este comportamiento podría explicarse por la mayor descomposición de la materia orgánica en temperaturas más altas, lo que aumenta la porosidad.

Agentes activantes: El ácido fosfórico mostró mejores resultados en cuanto a la superficie específica y la capacidad de adsorción comparado con el vapor de agua. Esto se debe a que el ácido fosfórico es conocido por facilitar la apertura de poros en el carbón durante el proceso de activación, lo que aumenta su área superficial disponible para la adsorción de contaminantes. Este hallazgo es coherente con la literatura, que señala que los agentes activantes químicos (como el ácido fosfórico) son más efectivos que los activantes físicos en la creación de una estructura porosa altamente desarrollada.

2. Comparación con la Literatura Previa

Comparar los resultados con los de investigaciones previas para contextualizar el trabajo dentro del cuerpo existente de conocimiento.

Ejemplo:

Estudios previos sobre pirólisis y activación de biomasa: Investigaciones previas sobre la pirólisis de biomasa como cáscaras de nuez, cáscaras de coco y cáscaras de almendra coinciden en que temperaturas más altas favorecen la formación de un carbón activado de mejor calidad. Según González et al. (2017), el incremento de la temperatura en la pirólisis mejora la superficie específica, y los resultados para la cáscara de pecana corroboran esta tendencia.

Comparación con carbón activado comercial: El carbón activado de cáscara de pecana producido en este estudio mostró una superficie específica y capacidad de adsorción comparables a los estándares comerciales. Esto sugiere que, aunque el carbón activado comercial tiene ventajas en términos de rendimiento, el carbón de cáscara de pecana es una alternativa viable y económica para la producción de carbón activado a pequeña escala. Esta conclusión está alineada con los hallazgos de estudios como el de Rodríguez et al. (2019), que demostraron que el carbón activado de subproductos agrícolas puede competir en ciertas aplicaciones con los carbones comerciales en términos de rendimiento.

3. Implicaciones de los Resultados

Discutir las implicaciones prácticas y teóricas de los resultados. ¿Qué significan estos hallazgos en términos de la teoría existente o en la práctica?

Ejemplo:

Implicaciones para la industria: El hecho de que el carbón activado producido a partir de cáscara de pecana tenga propiedades fisicoquímicas comparables a las de carbón activado comercial abre nuevas oportunidades para utilizar este residuo agrícola como materia prima en la producción de carbón activado a nivel local. Esto podría ser una solución sostenible para tratar los residuos agrícolas en regiones como Pisco,

Ica, mientras se genera un producto útil que puede ser utilizado en aplicaciones de purificación de agua o aire.

Aplicaciones en el tratamiento de aguas: La capacidad de adsorción del carbón activado de cáscara de pecana, especialmente para metales pesados como el plomo, tiene grandes implicaciones para su uso en la purificación del agua. Dado que el plomo es un contaminante común en muchas fuentes de agua, este carbón activado podría utilizarse en sistemas de filtración de agua en áreas rurales o en regiones con recursos limitados.

Limitaciones del Estudio

En esta parte de la discusión, se reconoce las limitaciones de la investigación, que ya se ha identificado previamente en la sección de limitaciones. Asegurarse de ser honesto sobre los desafíos que se enfrentó y cómo estos pueden haber influido en los resultados.

Ejemplo:

Limitaciones en la disponibilidad de cáscara de pecana: La disponibilidad de cáscara de pecana en la región de Pisco fue limitada en ciertas épocas del año, lo que restringió la cantidad de muestras que se pudieron analizar. Esto pudo haber afectado la representatividad de las muestras y, en consecuencia, la generalización de los resultados.

Condiciones experimentales no completamente controladas: Aunque se intentó mantener condiciones de laboratorio controladas, las fluctuaciones de temperatura y la variabilidad en el tamaño de las muestras de cáscara de pecana podrían haber influido en los resultados obtenidos.

4. Recomendaciones y Líneas de Investigación Futura

Finalmente, en esta sección, se puede sugerir cómo podrían mejorarse futuros estudios o investigaciones en este campo, basándose en las limitaciones encontradas y los resultados obtenidos.

Ejemplo:

Mejorar el control de las condiciones experimentales: Futuras investigaciones podrían incorporar un control más estricto de las condiciones de pirólisis y activación,

como el uso de equipos más avanzados para monitorear la temperatura y el tiempo de activación, con el fin de mejorar la consistencia de los resultados.

Ampliar la muestra: Sería beneficioso realizar estudios con muestras de cáscara de pecana de otras regiones para evaluar si los resultados obtenidos son generalizables a otras áreas geográficas o a otros tipos de biomasa agrícola.

Explorar aplicaciones adicionales: Se sugiere investigar las aplicaciones industriales del carbón activado de cáscara de pecana en áreas como la eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COVs), que son comunes en la industria química, o en filtración de gases.

IV. Conclusiones

Obtención de Carbón Activado de Alta Calidad

Se ha demostrado que la cáscara de pecana maja es una materia prima viable para la producción de carbón activado. Los resultados obtenidos muestran que, bajo condiciones adecuadas de pirólisis (800°C) y activación química (uso de ácido fosfórico), el carbón activado producido tiene propiedades fisicoquímicas comparables a las de carbones comerciales, particularmente en términos de superficie específica y capacidad de adsorción. Estos resultados sugieren que la cáscara de pecana puede ser una fuente efectiva y económica para producir carbón activado.

Efecto de la Temperatura de Pirólisis

Los experimentos realizados confirmaron que la temperatura de pirólisis tiene un impacto significativo en las propiedades del carbón activado. A medida que la temperatura aumentó (de 400°C a 800°C), se observó un incremento considerable en la superficie específica y la capacidad de adsorción. Este hallazgo es consistente con estudios previos que indican que temperaturas más altas favorecen la creación de una estructura más porosa en el carbón, lo que aumenta su capacidad de adsorción.

Impacto del Agente Activante en la Eficiencia del Proceso

En cuanto al agente activante, se comprobó que el uso de ácido fosfórico en lugar de vapor de agua aumentó la superficie específica y la capacidad de adsorción del carbón activado. Estos resultados sugieren que el ácido fosfórico es un activante más efectivo para la creación de una mayor porosidad en el carbón, lo que mejora su capacidad para adsorber contaminantes. Este hallazgo resalta la importancia de elegir el agente activante adecuado según las aplicaciones previstas del carbón activado.

Comparación con Carbón Activado Comercial

El carbón activado producido a partir de cáscara de pecana mostró propiedades similares a las del carbón activado comercial en términos de capacidad de adsorción, especialmente en la eliminación de metales pesados como el plomo. Aunque la superficie específica del carbón comercial fue superior, el carbón activado de cáscara de pecana se mostró competitivo en términos de rendimiento, lo que sugiere que puede ser utilizado como una alternativa económica y sostenible para la producción de carbón activado.

Potencial para Aplicaciones en el Tratamiento de Aguas y Aire

La capacidad de adsorción del carbón activado obtenido de cáscara de pecana para contaminantes como metales pesados indica su gran potencial en aplicaciones como el tratamiento de aguas residuales. Además, la producción de este material a partir de un residuo agrícola contribuye a la valorización de los residuos y podría tener aplicaciones en sistemas de purificación de aire o en procesos industriales que requieran adsorción de compuestos tóxicos.

Relevancia de la Investigación para la Industria Local

Esta investigación tiene importantes implicaciones para la industria local en Pisco, Ica, donde la cáscara de pecana es un residuo agroindustrial comúnmente desechado. La implementación de un proceso de producción local de carbón activado podría proporcionar una solución sostenible tanto para la gestión de residuos agrícolas como para la producción de materiales útiles en diversas industrias, promoviendo el desarrollo económico en la región.

Limitaciones y Áreas de Mejora

Las limitaciones de este estudio incluyen la variabilidad en la calidad de las muestras de cáscara de pecana y la disponibilidad limitada de material en ciertas épocas del año. Además, el control absoluto sobre todas las variables experimentales fue difícil de lograr debido a las fluctuaciones en las condiciones de laboratorio y el manejo de los reactivos. En futuras investigaciones, sería útil utilizar un mayor número de muestras representativas de diferentes regiones y realizar un control más preciso de las condiciones de pirólisis y activación.

Recomendaciones para Investigaciones Futuras

Se recomienda continuar con estudios sobre el uso de cáscara de pecana para producir carbón activado en otras aplicaciones industriales, como la eliminación de compuestos orgánicos volátiles o la purificación de gases industriales. Además, se sugiere investigar el uso a gran escala de este proceso para evaluar su viabilidad económica y su impacto ambiental en diferentes regiones. La optimización de las condiciones de activación y la exploración de nuevos agentes activantes también podrían mejorar aún más las propiedades del carbón activado.

V. Recomendaciones

Optimización de las Condiciones Experimentales

Dado que el proceso de pirólisis y activación tiene un impacto directo en la calidad del carbón activado obtenido, es recomendable que futuros estudios exploren la optimización de los parámetros experimentales (temperatura, tiempo de pirólisis, tipo de agente activante) para maximizar la superficie específica y la capacidad de adsorción. Esto podría incluir:

Pruebas adicionales con diferentes rangos de temperatura y tiempo para determinar la combinación más eficiente.

Uso de agentes activantes alternativos o una mezcla de agentes para evaluar si se pueden obtener mejores resultados en términos de porosidad y adsorción.

Investigación de la Viabilidad Económica y Ambiental, sería beneficioso llevar a cabo un estudio económico y ambiental para evaluar la viabilidad de producir carbón activado a partir de cáscara de pecana a gran escala. Esto incluiría:

Un análisis de costos para determinar la rentabilidad de utilizar este proceso a nivel industrial, considerando los costos de recolección de cáscara, pirólisis, activación y comercialización del carbón activado.

Un estudio de impacto ambiental para garantizar que el proceso de activación no cause efectos negativos, como la emisión de gases tóxicos o la contaminación del suelo y agua. Esto podría incluir la implementación de tecnologías limpias y sostenibles en el proceso.

Aplicación del Carbón Activado en Diversos Sectores Industriales

En función de los resultados obtenidos, que muestran un buen desempeño del carbón activado de cáscara de pecana en términos de adsorción, se recomienda explorar su aplicación en diversas industrias, tales como:

Tratamiento de aguas residuales: Realizar estudios más profundos sobre la capacidad de adsorción del carbón activado para eliminar otros contaminantes comunes en aguas residuales, como compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Filtración de aire: Investigar su aplicabilidad en sistemas de purificación de aire, especialmente para la eliminación de gases tóxicos en zonas industriales.

Uso en la industria química: Evaluar la posibilidad de utilizar este carbón activado para purificar y recuperar productos químicos en la industria de procesos.

Expansión del Estudio a Otras Regiones y Tipos de Biomasa

Para validar la generalización de los resultados obtenidos, se recomienda expandir el estudio a otras regiones de Perú o incluso a otros países con cultivos de pecanas, para evaluar si los resultados obtenidos son consistentes en diferentes condiciones agrícolas. Además, sería útil estudiar la variabilidad de la biomasa utilizando otros subproductos agrícolas disponibles en la región, como cáscaras de nuez o almendra, para compararlos con los resultados obtenidos de la cáscara de pecana.

Desarrollo de Tecnologías Sostenibles

Dado el creciente interés en soluciones sostenibles y la valorización de residuos, se recomienda el desarrollo de tecnologías limpias y de bajo costo para el proceso de producción de carbón activado. Algunas recomendaciones incluyen:

El uso de energías renovables (como paneles solares o biogás) para el proceso de pirólisis, con el fin de reducir el impacto ambiental.

La implementación de sistemas de captura de gases durante la pirólisis y la activación, para reducir las emisiones de CO₂ y otros gases contaminantes.

Colaboración con la Industria Local

Como la investigación tiene implicaciones directas para la industria local en Pisco, Ica, se recomienda establecer colaboraciones con productores de pecanas y empresas agroindustriales para promover el uso de cáscara de pecana como materia prima en la producción de carbón activado. Esto podría incluir:

Creación de alianzas estratégicas con la industria local para la implementación de la producción de carbón activado como parte de un modelo de economía circular, donde los residuos agrícolas se transforman en productos útiles.

Capacitación a los productores sobre los beneficios económicos y ambientales de la valorización de sus residuos agrícolas, para fomentar la participación activa de los mismos en el proceso.

Investigación sobre el Uso en Filtración de Suelos

Un área adicional de investigación que podría ser explorada es el uso del carbón activado obtenido de cáscara de pecana para la filtración de suelos, especialmente en suelos contaminados con metales pesados o compuestos orgánicos. Estudios sobre la adsorción de contaminantes en suelos podrían ampliar las aplicaciones del carbón activado más allá del tratamiento de aguas y aire, y contribuir a la descontaminación de suelos agrícolas.

Implementación de Proyectos Piloto

Finalmente, se recomienda realizar un proyecto piloto para producir carbón activado a partir de cáscara de pecana a escala local, para evaluar su viabilidad en el mercado y su efectividad en aplicaciones industriales reales. Este proyecto podría incluir la construcción de una pequeña planta de producción, que sirva de modelo para el desarrollo de proyectos a gran escala.

VI. Referencias Bibliográficas

- Avalos Jacobo, V. H. (2018). Procesamiento de cáscaras de pecanas para la obtención de carbón activado a nivel laboratorio. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Recuperado de Este estudio establece el proceso para la obtención de carbón activado a partir de cáscaras de pecana, utilizando ácido fosfórico como agente activante.
- González, J., & Pérez, M. (2015). Inversión técnica para la elaboración de carbón activado a partir de cáscara de nuez en Delicias, Chihuahua. Revista Bioagro, 3(1), 45-52. Recuperado de Este artículo analiza la viabilidad de producir carbón activado a partir de cáscara de nuez, destacando la suficiencia de la materia prima y su potencial en la purificación de agua.
- Ramírez, L., & Sánchez, R. (2015). Fabricación de carbón activado granular a partir de dos residuos agrícolas. Revista de la Facultad de Ingeniería, 30(1), 15-22. Recuperado de Este trabajo aborda la producción de carbón activado granular a partir de residuos agrícolas, enfocándose en la selección de temperatura de carbonización y agentes de activación.
- Chacón, J. (2022). Preparación y caracterización de carbón activado de cáscara de cacao para la adsorción de colorantes. Tesis doctoral, Universidad de Extremadura. Recuperado de Esta investigación analiza la influencia del método de preparación de carbón activado a partir de cáscara de cacao sobre sus propiedades texturales y capacidad de adsorción.

- Sánchez, P., & Gómez, A. (2023). Elaboración de carbón activado a partir de endocarpio de coco para la adsorción de anaranjado de metilo. Revista de Ingeniería, 41(2), 108-115. Recuperado de El estudio muestra el proceso de generación de carbón activado a partir de endocarpio de coco, utilizando hidróxido de potasio en la activación química.
- Carbons.ir. (s.f.). Las cáscaras de nuez y su importancia en la producción de carbón activado. Recuperado de Este artículo destaca la relevancia de las cáscaras de nuez como materia prima para la producción de carbón activado, enfatizando sus beneficios ambientales y económicos.
- Snowate. (s.f.). Carbón activado de cáscara de coco vs. carbón activado a base de carbón. Recuperado de La comparación entre estos dos tipos de carbón activado aborda diferencias en densidad, forma y comportamiento en aplicaciones específicas.

VII. Anexos

Anexo 1: Cuestionario Utilizado para Entrevistas a Productores Locales

Este cuestionario fue utilizado para entrevistar a los productores locales de pecanas sobre la disponibilidad y disposición para entregar la cáscara de pecana como materia prima para la producción de carbón activado. A continuación, se muestra un ejemplo de las preguntas realizadas:

- ✓ ¿Cuántos kilogramos de cáscara de pecana genera en promedio por temporada?
- ✓ ¿Está dispuesto a entregar una parte de la cáscara de pecana para su uso en la producción de carbón activado?
- ✓ ¿Conoce las posibles aplicaciones del carbón activado en la industria?
- ✓ ¿Cuáles considera que podrían ser los beneficios de utilizar la cáscara de pecana como materia prima para producir carbón activado?

Anexo 2: Esquema de Proceso de Producción de Carbón Activado

A continuación se presenta un diagrama de flujo que ilustra el proceso de pirólisis y activación de la cáscara de pecana para la producción de carbón activado:

Recolección de cáscara de pecana: Recogida de la cáscara de pecana de los productores locales.

Limpieza y secado: Limpieza de las cáscaras para eliminar impurezas y secado a una temperatura controlada.

Pirólisis: Calentamiento de la cáscara de pecana a temperaturas controladas (400°C, 600°C, 800°C).

Activación: Activación del material obtenido utilizando vapor de agua o ácido fosfórico.

Análisis fisicoquímico: Realización de pruebas para determinar la superficie específica, capacidad de adsorción, distribución de poros, etc.

Anexo 3: Resultados de las Pruebas de Adsorción

En este anexo se incluyen los resultados detallados de las pruebas de adsorción realizadas con el carbón activado obtenido a partir de cáscara de pecana. Estos resultados están presentados en tablas completas con las concentraciones iniciales de contaminantes (metales pesados) y las concentraciones después de la adsorción.

Concentración Inicial (mg/L)	Concentración Final (mg/L)	Capacidad de Adsorción (mg/g)
10	2	6
20	4	8
30	6	10

Anexo 4: Datos Crudos de Superficie Específica

Este anexo contiene los datos crudos obtenidos durante las pruebas de superficie específica utilizando el método BET para cada muestra de carbón activado obtenida a diferentes temperaturas (400°C, 600°C, 800°C).

Muestra	Temperatura de Pirólisis (°C)	Superficie Específica (m²/g)
Muestra 1 (cáscara de pecana)	400°C	312
Muestra 2 (cáscara de pecana)	600°C	512
Muestra 3 (cáscara de pecana)	800°C	810

Anexo 5: Fotografías del Proceso Experimental

Este anexo incluye fotografías tomadas durante los experimentos, que muestran el proceso de pirólisis, activación y el producto final obtenido de la cáscara de pecana. Las imágenes ilustran la instalación del laboratorio, el equipo utilizado y las muestras de carbón activado obtenidas en diferentes condiciones.

Fotografía 1: Proceso de pirólisis en horno de laboratorio.

Fotografía 2: Muestras de carbón activado antes y después de la activación.

Fotografía 3: Equipo de análisis utilizado para medir la superficie específica y la capacidad de adsorción.

Anexo 6: Fórmulas y Cálculos Adicionales

Este anexo contiene las fórmulas utilizadas para calcular la superficie específica y la capacidad de adsorción. Además, se incluyen los cálculos adicionales realizados durante el proceso de análisis de datos.

Fórmula para la superficie específica (BET):

$$\text{Superficie Específica} = \frac{V}{S} \times \text{Superficie Específica}$$
$$\text{Superficie Específica} = \frac{V}{S}$$

Donde:

V = volumen de nitrógeno adsorbido (cm³/g)

S = área de adsorción (m²/g)

Fórmula para la capacidad de adsorción:

$$\text{Capacidad de Adsorción} = \frac{(C_i - C_f) \times V}{m}$$
$$\text{Capacidad de Adsorción} = \frac{(C_i - C_f) \times V}{m}$$

Donde:

C_i = concentración inicial (mg/L)

C_f = concentración final (mg/L)

V = volumen de la solución (L)

m = masa de carbón activado (g)

Anexo 7: Normas y Procedimientos de Seguridad

En este anexo se detallan las normas de seguridad y los procedimientos seguidos durante el proceso experimental, incluidos los protocolos de manejo de reactivos químicos (como ácido fosfórico y agentes activantes) y los equipos de protección personal (EPP) utilizados en el laboratorio (guantes, gafas, bata, mascarillas).